



SIDERLAC BRILLANTE

Smalto antiruggine




CODICE 7E-E320-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto antiruggine lucido per interni ed esterni, blocca l'avanzamento della ruggine conferendo al supporto un aspetto brillante e decorativo (disponibili anche tinte effetto micaceo). Può essere applicato direttamente sulle superfici arrugginite, purché la ruggine non sia in fase di distacco. Non cola assolutamente.

Aspetto della pellicola essiccata: lucido.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	9-10 m² RESA PRATICA PER MANO	 PRONTO ALL'USO. MAX. 5%	 PRONTO ALL'USO MAX. 5%	 DILUENTE 77
--------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine tixotropiche di natura alchidica modificata e pigmenti resistenti all'esterno
PESO SPECIFICO	1,20 ± 0,02 Kg/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G3 V10 a 20°C): 3500 ± 500 cp
SOLIDI IN VOLUME	50±3%
V.O.C.	< 500 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>21°C
TINTE	Bianco - Cartella colori





AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Conservare in luogo asciutto ed al riparo dal sole
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato

CICLI DI APPLICAZIONE

Ferro nuovo

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare due o più mani di Siderlac Brillante del colore desiderato.

Ferro già pitturato

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, pulirla con cura ed applicare due mani di Siderlac Brillante.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità

