



# SUPERLAC 7002

Smalto brillante per esterni altosolido

CODICE7E- E331-..

## DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto brillante di nuova generazione formulato con speciali resine a basso contenuto di solvente, che permettono applicazioni ad alto contenuto di solido unitamente ad una agevole applicazione .

L'ottima dilatazione e pienezza permettono di ottenere finiture di pregio brillanti e coprenti anche solo con una mano.

Di impiego universale su qualsiasi supporto ne consigliamo l'uso soprattutto su infissi esterni, ringhiere e carpenteria metallica.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>4 h</b> SECCO AL TATTO	<b>24 h</b> PER RICOPERTURA	<b>12-13 ml</b> RESA PRATICA PER MANO	 PRONTO ALL'USO	 PRONTO ALL'USO
---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

## DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche alto solido, sciolte in solvente, biossido di titanio e pigmenti resistenti alla luce
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,20 ± 0,02 Kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	>21°C
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	64 ± 1%
<b>V.O.C.</b>	< 300 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 190 ± 10 s
<b>SPESSORE DEL FILM SECCO</b>	35 ÷ 40 µ per mano
<b>TINTE</b>	Tinte di cartella





## AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areari
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Si consiglia di non superare gli spessori raccomandati onde evitare anomalie nell'essiccamento
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

## CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine. Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro (es. Torrecrom), pittura opaca di fondo, per legno (es. Eterna extra), etc.

Applicare due mani di Superlac 7002-

.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità

