



SUPERLAC SATIN

Smalto satinato anticorrosivo

CODICE 7E-E333-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto satinato di natura uretanica, con caratteristiche di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'ingiallimento. La composizione uretanica, unitamente all'azione anticorrosiva conferiscono al prodotto delle caratteristiche superiori.

Dotato di un grande potere coprente, ha un elevato corpo ed un'ottima pennellabilità. Aspetto della pellicola essiccata: satinato

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4h SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	11 m² RESA PRATICA	 T.Q. MAX. 5%	 T.Q. MAX. 5%	 DILUENTE 77
----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	---

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidico-uretaniche, pigmenti altamente resistenti alla luce e speciali additivi opacanti.
PESO SPECIFICO	1,24 ± 0.03 kg/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 190 ± 10 s
SOLIDI IN VOLUME	49 ±1%
V.O.C.	< 500 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>21°C
TINTE	Tinte di cartella





AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine.

Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro (es. Torrecrom), pittura opaca di fondo per legno (es. Eterna Extra).

Applicare due mani di SUPERLAC Satin.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.

