



TORRECROM

Antiruggine ad alta copertura





CODICE 7E-A223-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Antiruggine alchidico a base di pigmenti anticorrosivi impiegato come mano di fondo per lavori di carpenteria metallica leggera sia all'interno che all'esterno.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3h SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	10 m² RESA PRATICA	 DIL. 5%	 DIL. 5%	 DIL. 10-15%	 DILUENTE 7
--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	---	---

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche, pigmenti anticorrosivi e cariche selezionate
PESO SPECIFICO	1,45 ±0,05 Kg/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 20°C): 110 s
SOLIDI IN VOLUME	55±3%
V.O.C.	< 500 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>21°C
TINTE	Minio - grigio





AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Conservare in luogo asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su acciaio zincato e lamiera zincata

CICLI DI APPLICAZIONE

Ferro (nuovo)

Preparazione della superficie: asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta.

Ferro (ripristino)

Preparazione della superficie: asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Irruvidire tutta la superficie e pulirla con cura.

Applicare sulle parti corrose una o due mani di TORRECROM. Successivamente ricoprire con due mani di smalto sintetico, possibilmente entro 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere all'applicazione della finitura.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE

Applicare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Non applicare quando la temperatura del supporto non sia superiore di almeno 3°C al punto di rugiada.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.

