



# UNICOLOR SATINATO

Smalto alchidico anticorrosivo

CODICE 7E-E328-..

## DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto alchidico satinato per esterno ed interno di facile applicazione; possiede ottimo punto di bianco, buona copertura e dilatazione.

L'azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di pitturazione.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato .

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>3-4h</b> SECCO AL TATTO	<b>24h</b> PER RICOPERTURA	<b>11 m<sup>2</sup></b> RESA PRATICA	 T.Q. MAX. 5%	 T.Q. MAX. 5%	 DILUENTE 7
----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

## DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche sciolte in solvente, biossido ed agenti opacizzanti.
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,31 ± 0.03 kg/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 190 ± 20 s
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	54 ± 1%
<b>V.O.C.</b>	< 500 g/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	>21°C
<b>TINTE</b>	Bianco - nero





## AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

## CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine.

Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro ( es. Torrecrom), pittura opaca di fondo per legno (es. Eterna Extra).

Applicare due mani di UNICOLOR Satinato.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità alla sola qualità.

