



DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto alchidico per esterno ed interno di facile applicazione; ottimo punto di bianco, ottima adesione, dilatazione, copertura e brillantezza.

L'azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di pitturazione.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante .

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4h SECCO AL TATTO	24h PER RICOPERTURA	11 m² RESA PRATICA	 T.Q. MAX. 5%	 T.Q. MAX. 5%	 DILUENTE 7
----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche sciolte in solvente, biossido di titanio, pigmenti resistenti alla luce ed additivi speciali.
PESO SPECIFICO	1,12 ± 0.03 kg/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 170 ± 10 s
SOLIDI IN VOLUME	55 ± 1%
V.O.C.	< 500 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>21°C
TINTE	Tinte di cartella





AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine.

Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro (es. Torrecrom), pittura opaca di fondo per legno (es. Eterna Extra).

Applicare due mani di UNICOLOR.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità alla sola qualità.

