



WATER FLOOR



Smalto ad acqua per pavimenti in cemento
CODICE 7D-053-70..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto di finitura per pavimenti in cemento in interni ed esterni, a base di resine acriliche in acqua e di pigmenti selezionati. E' dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici (non ai ristagni d'acqua), di grande adesione su cemento e fibrocemento, nonché di resistenza all'abrasione e al calpestio. Resiste al lavaggio con i comuni detersivi, agli oli minerali e al contatto non prolungato con soluzioni basiche e acide. Idoneo per la verniciatura di pavimentazioni di locali caldaia, cantine, autorimesse, officine, locali industriali, etc.

Aspetto della pellicola essiccata: semilucido.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h SECCO AL TATTO	12 h PER RICOPERTURA	7 - 9 m² RESA PRATICA PER MANO	 1° mano MAX. 10% v/v	 2° mano Tal Quale	
---------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	--

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine acriliche in emulsione
PESO SPECIFICO	1,25 ± 0,05 Kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	32 ± 5%
V.O.C.	< 140 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10) 9000 ± 2000 cp
TINTE	Rosso ossido – grigio cemento





AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su supporto caldo, sotto l'azione diretta del sole, e temperature dell'ambiente e del supporto inferiori ai 10 °C e superiori ai 35°C.
- Non applicare in presenza di pioggia, di supporto bagnato e/o umido e in presenza di umidità di risalita
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Cemento**
Preparazione della superficie: Rimuovere ogni traccia di incrostazioni, di sporco e di unto, accertarsi che non sia presente umidità di risalita e che il pavimento sia perfettamente asciutto e depolverato. Rimuovere eventuali vecchie pitturazioni. Applicare direttamente almeno due mani di WATER FLOOR, con la prima mano a pennello diluita (max. 10%).

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità alla sola qualità.

